

# TEHNISKĀ IZOLĀCIJA

## INDUSTRIAL WOOL

### Tehniskā akmens vate

**Izstrādājuma apraksts:** „Industrial Wool” tehniskā akmens vate tiek ražota no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas akmens vates.

*Tehniskā vate var būt ražota arī neimpregnēta („Industrial Wool without oil”).*

**Izstrādājuma lietošanas mērķis:** „Industrial Wool” vate tiek lietota dobumu starp divām iekārtām – cauruļvadu un rezervuāru – aizpildīšanai un siltumizolācijai temperatūrā līdz pat + 700°C.



### Izstrādājuma izmēri

Svars, kg	12
Iepakojumā, gab.	1

**Piezīmes:** Tehniskā akmens vate ir iefīta mašās un iepakota polietilēna maisos.

### Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums (pie 2 kN/m <sup>2</sup> slodzes)	$\rho$	~ 100	kg/m <sup>3</sup>	LVS EN 1602
Siltuma caurlaidības koeficients (ir atkarīgs no materiāla blīvuma, kad ~ 120 kg/m <sup>3</sup> ):	20° C temperatūrā $\lambda_{20}$	0,038	W/(m·K)	LVS EN 12667
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra	T	+ 700	°C	-

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet [www.rockwool.lv](http://www.rockwool.lv)



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

**ROCKWOOL®**  
UGUNSDROŠA IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīgā, LV-1039, Tālr. 703 2585, Fakss 703 2586, E-pasts [office@rockwool.lv](mailto:office@rockwool.lv)

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.