

PLĀKŠŅU JUMTA IZOLĀCIJA

MONROCK PRO

Divslāņu akmens vates plāksnes jumtiem

Izstrādājuma apraksts: „Monrock Pro” stingrās, divu dažāda blīvuma slāņu plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanos neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. Cietākā (blīvākā) „Monrock Pro” plākšņu puse ir marķēta ar uzrakstu. Plāksnes tiek montētas ar uzrakstu uz ārpusi.

Izstrādājuma izmantošana: „Monrock Pro” plāksnes tiek lietotas jumtu siltumizolācijai kā siltumizolācijas vienslāņa klājums vai daudzslāņu klājuma virsējā kārtā. „Monrock Pro” plāksnes ir stabila jumta membrānas vai citādas ruļļveida jumta seguma pamatne.

Izstrādājuma kods:

MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)40-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	2000											
Platums, mm	1200											
Biezums, mm	80	90	100	120	130	140	150	160	170	180	200	
Skaitis paletē	m ²	36,00	33,60	28,80	24,00	21,60	19,20	19,20	16,80	16,80	14,40	14,40
	plāksnes	15	14	12	10	9	8	8	7	7	6	6

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	cietajam augšējam slānim	ρ	~ 190	kg/m ³	LVS EN 1602
	mīkstajam apakšējam slānim		~ 110		
Deklarētā siltumvadītspēja		λ_D	0,037	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase		T	T4	-	LVS EN 13162
		DS(TH)	< 1	%	LVS EN 1604
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai		CS (10)	≥ 40	kPa	LVS EN 826
Stiepes stiprība perpendikulāri frontālai virsmai		TR	≥ 7,5	kPa	LVS EN 1607
Punkta slodze		PL (5)	≥ 500	N	LVS EN 12430
Ūdens absorbcija:	īslaicīga	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LVS EN 1609
	ilglaicīga	WL (P)	≤ 3,0		LVS EN 12087
Ūdens tvaika caurlaidība		μ	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1

Piezīmes: Plāksnes tiek stiprinātas mehāniski ar dībeļiem. Precīzs dībeļu skaits ir jāaprēķina. Jumta ierīkošanas un uzraudzīšanas laikā vienmēr ieteicams ierīkot takas staigāšanai vai vietas materiālu uzglabāšanai.

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālrunis: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.