

VISPĀRĒJĀ CELTNIECĪBAS IZOLĀCIJA

MULTIROCK 35

Universāla pielietojuma akmens vates plātnes

Izstrādājuma apraksts: „Multirock 35” īpaši efektīvās universāla pielietojuma izolācijas plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates.

Izstrādājuma izmantošana: „Multirock 35” plāksnes tiek lietotas karkasa konstrukcijas vertikālu vai slīpu nodalījumu, uz kuriem neiedarbojas ekspluatācijas slodzes (vieglajās karkasu konstrukcijas sienās un starpsienās, mūra trīsoslāņu sienu konstrukcijās, pažobelēs vai jumta konstrukcijās starp korēm, papildu sienu siltināšanas karkasu konstrukcijās starpstāvu pārsegumos un grīdā virs pagraba), siltumizolācijai un skaņas izolācijai.

Izstrādājuma kods:

MW-EN13162-T2-WS-AW0,75-MU1, kad biezums 50–99 mm;

MW-EN13162-T2-WS-AW0,95-MU1, kad biezums 100–220 mm.



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm		1000											
Platums, mm		565						610					
Biezums, mm		50	75	100	120	150	200	50	75	100	120	150	200
Skaits iepakojumā:	m ²	6,78	5,65	4,52	3,39	2,83	2,26	7,32	6,10	4,88	3,66	3,05	2,44
	gab.	12	10	8	6	5	4	12	10	8	6	5	4
Skaits paletē:	m ²	203,4	169,6	135,6	101,7	84,75	67,8	219,6	183,0	146,4	109,8	91,5	73,2
	gab. iepak.	30						30					

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums		ρ	~ 35	kg/m ³	LVS EN 1602
Deklarētā siltumvadītspēja		λ_D	0,035	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase		T	T2	-	LVS EN 13162
Īstermiņa ūdens absorbcija		WS	≤ 1,0	kg/m ²	LVS EN 1609
Skaņas absorbcija:	kad biezums 50 – 99 mm	α_w	0,75	-	LVS EN ISO 354
	kad biezums 100 – 220 mm		0,95		
Ūdens tvaika caurlaidība		μ	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



Garantēts, ka izstrādājumi
ir ražoti atbilstoši Eiropas
minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles
sistēma, atbilstoši
ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
U G U N S D R O Š A I Z O L Ā C I J A

Rockwool® SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6 7032585, fakss 6 7032586, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.