

# PRETVĒJA UN VĒDINĀMO FASĀŽU IZOLĀCIJA

## PANELROCK

### Akmens vates plāksnes vēdināmajām konstrukcijām

**Izstrādājuma apraksts:** „Panelrock” ir puscietās plāksnes vēdināmajām konstrukcijām, kas tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. „Panelrock” plāksnes var ražot arī ar melnā stikla šķiedras segumu („Panelrock F”).

**Izstrādājuma izmantošana:** „Panelrock” plāksnes tiek lietotas vieglu karkasa konstrukciju, papildu sienas siltināšanas un ķieģeļu trīsoslāņu sienu siltumizolācijas slānim vēdināmajās (ar gaisa starpu) konstrukcijās mazstāvu ēkās, kā arī skaņas izolācijai starpdzīvokļu ķieģeļu starpsienās. Izvēloties šīs plāksnes vēdināmo sienu izolācijai, papildu vēja izolācija (izolācijas plēve) vairs nav nepieciešama.

**Izstrādājuma kods:** MW-EN13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1



### Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	1000					
Platums, mm	600					
Biezums, mm	50	80	100	120	150	
Skaitis iepakojumā	m <sup>2</sup>	4,80	3,60	2,40	2,40	2,40
	gb.	8	6	4	4	4

### Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	$\rho$	~ 65	kg/m <sup>3</sup>	LVS EN 1602
Deklarētā siltumvadītspēja	$\lambda_D$	0,036	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase	T	T3	-	LVS EN 13162
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai	CS (10)	≥ 0,5	kPa	LVS EN 826
Īstermiņa ūdens absorbcija	WS	≤ 1,0	kg/m <sup>2</sup>	LVS EN 1609
Ūdens tvaika caurlaidība	$\mu$	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet [www.rockwool.lv](http://www.rockwool.lv)



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

**ROCKWOOL®**  
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālrunis: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: [office@rockwool.lv](mailto:office@rockwool.lv)

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.