

PLĀKŠŅU JUMTA IZOLĀCIJA

SPODROCK

Akmens vates plāksnes jumta pamatnei

Izstrādājuma apraksts: „Spodrock” stingrās plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanos neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates.

Izstrādājuma izmantošana: „Spodrock” plāksnes tiek lietotas apakšējai jumta daudzslāņu siltumizolācijas kārtai. Augšējam jumta siltumizolācijas slānim var lietot „Dachrock Max” vai „TF-Board” plāksnes.

Izstrādājuma kods:

MW-EN13162-T4-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm	2000															
Platums, mm	1200															
Biezums, mm	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	
Skaits paletē	m ²	72,0	60,0	48,0	38,4	36,0	28,8	28,8	24,0	24,0	21,6	19,2	19,2	16,8	14,4	14,4
	plāksnes	30	25	20	16	15	12	12	10	10	9	8	8	7	6	6

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	ρ	~ 120	kg/m ³	LVS EN 1602
Deklarētā siltumvadītspēja	λ_D	0,039	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase	T	T4	-	LVS EN 13162
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos	DS(TH)	< 1	%	LVS EN 1604
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai	CS (10)	≥ 30	kPa	LVS EN 826
Stiepes stiprība perpendikulāri frontālai virsmai	TR	≥ 7,5	kPa	LVS EN 1607
Punkta slodze	PL (5)	≥ 300	N	LVS EN 12430
Ūdens absorbcija:	Īslaicīga	WS	kg/m ²	LVS EN 1609
	Ilglaicīga	WL (P)		LVS EN 12087
Ūdens tvaika caurlaidība	μ	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1

Piezīmes: Plāksnes tiek stiprinātas mehāniski ar dībeļiem. Precīzs dībeļu skaits ir jāaprēķina. Jumta ierīkošanas un uzraudzīšanas laikā vienmēr ieteicams ierīkot takas staigāšanai vai vietas materiālu uzglabāšanai.

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālr.: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.