

PRETVĒJA UN VĒDINĀMO FASĀŽU IZOLĀCIJA

WENTIROCK

Akmens vates plāksnes vēja izolācijai

Izstrādājuma apraksts: „Wentirock” cietās vēja izolācijas plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanos neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. „Wentirock” plāksnes var ražot arī ar melnā stikla šķiedras segumu („Wentirock F”).

Izstrādājuma izmantošana: „Wentirock” plāksnes tiek lietotas vēja izolācijas slānim vēdināmās (ar gaisa starpu) vertikālās, slīpās un horizontālās konstrukcijās pirms siltumizolācijas pamatslāņa.

Izstrādājuma kods:

MW-EN13162-T4-CS(10)10-TR7,5-WS-MU1



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm		1000	
Platums, mm		600	
Biezums, mm		20	30
Skaits iepakojumā	m ²	12,00	7,20
	gb.	20	12

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	ρ	~ 110	kg/m ³	LVS EN 1602
Deklarētā siltumvadītspēja	λ_D	0,037	W/(m·K)	LVS EN 12667
Biezuma novirzes klase	T	T4	-	LVS EN 13162
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai	CS (10)	≥ 10	kPa	LVS EN 826
Stiepes stiprība perpendikulāri frontālai virsmai	TR	≥ 7,5	kPa	LVS EN 1607
Īstermiņa ūdens absorbcija	WS	≤ 1,0	kg/m ²	LVS EN 1609
Ūdens tvaika caurlaidība	μ	1	-	LVS EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiroklase	A1	-	LVS EN 13501-1

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālr.: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.