

TEHNISKĀ IZOLĀCIJA

WIRED MAT 80

Akmens vates ruļļpaklāji ar stieples tīkliņu

Izstrādājuma apraksts: „Wired Mat 80” ar stiepli cauršūtie ruļļpaklāji tiek ražoti no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates. Pie ruļļpaklājiem no vienas puses ir piestiprināts galvanizētas stieples tīkliņš (acu diametrs 25 mm).

„Wired Mat 80” ruļļpaklāji var būt bez jebkāda seguma, kā arī ar alumīnija foliju starp akmens vati un stieples tīkliņu („Wired Mat 80 alu”).

Izstrādājuma lietošanas mērķis: „Wired Mat 80” ruļļpaklāji tiek lietoti rezervuāru, katlu, krāšņu, dūmeņu, tehnoloģisko cauruļvadu, siltumtīklu izolācijai īpaši augstā temperatūrā: līdz + 750 °C. Ruļļpaklāji tiek lietoti atomelektrostacijās, naftas pārstrādes, ķīmijas rūpniecības un citos uzņēmumos.



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm		5000	4000	3000	2500	2000
Platums, mm		1000				
Biezums, mm		40	50	60	80	100
Iepakojumā	m ²	5,00	4,00	3,00	2,50	2,00
	ruļļpaklāju sk.	1	1	1	1	1

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums		Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums		ρ	~ 80	kg/m ³	LVS EN 1602
Siltuma caurlaidības koeficients:	10° C temperatūrā	λ_{10}	0,038	W/(m·K)	LVS EN 12667
Ugunsdrošības klasifikācija		Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1
Maksimālā lietošanas temperatūra	akmens vates pusē	T	+ 750	°C	-
	alumīnija folijas pusē		+ 250		

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
U G U N S D R O Š A I Z O L Ā C I J A

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīgā, LV-1039, Tālr. 703 2585, Fakss 703 2586, E-pasts office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.