

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

2010. gada 04. Oktobris

Nr. 8909_80 / 2010

Ražotāja pilnvarotais pārstāvis: „ROCKWOOL“ SIA, reģ. Nr.: 40003692958, adrese: Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, tālr. 6703 2585, fakss 6703 2586, ar šo deklarē, ka armētas minerālvates rullis tehniskai izolācijai:

PROROX WM 80

ražots: rūpnīcā „Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co OHG“:
Ruhrstraße 13, D – 86633 Neuburg/Donau, Vācija

atbilst izstrādājuma deklarētajām vērtībām:

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts	
Vidējais blīvums	ρ	80	kg/m ³	LVS EN 1602	
Deklarējams siltuma caurlaidības koeficients	50° C temperatūrā	$\lambda_{D,50}$	0,039	W/(m·K)	LVS EN 12667
	100° C temperatūrā	$\lambda_{D,100}$	0,045		
	150° C temperatūrā	$\lambda_{D,150}$	0,053		
	200° C temperatūrā	$\lambda_{D,200}$	0,062		
	250° C temperatūrā	$\lambda_{D,250}$	0,072		
	300° C temperatūrā	$\lambda_{D,300}$	0,084		
	400° C temperatūrā	$\lambda_{D,400}$	0,112		
	500° C temperatūrā	$\lambda_{D,500}$	0,146		
600° C temperatūrā	$\lambda_{D,600}$	0,192			
Biezuma novirzes	-	-5/+12	%	LVS EN 823	
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiropklase	A1	-	LVS EN 13501-1	
Maksimālā lietošanas temperatūra:	ST(+)	+ 640	°C	LVS EN 14706	
Ūdenī šķīstošo paliekošo hlorīdu daudzums	CL	≤ 10	mg/kg	LVS EN 13468	

Īpaši lietošanas noteikumi: armētas mašas ir domātas rezervuāru, katlu, krāšņu, dūmeņu, tehnoloģisko cauruļvadu, siltumtīklu izolācijai īpaši augstā temperatūrā līdz + 640 °C.

Atbilstības deklarēšanas pamats:

- Atbilstības sertifikāts Nr. SPSC – 8909, kuru izdeva VĮ Celniecības produkcijas sertificēšanas centrs, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilņa, Lietuva.
- Pārbaužu protokols Nr. 064-1 SŠF/10, kuru izdeva KTU Arhitektūras un būvniecības institūta Celniecības siltumfizikas laboratorijas, Tunelio g. 60, LT-44405 Kauņa, Lietuva.
- Uzliesmošanas klasifikācijas atskaite Nr. PK-09-131, izdota CSI Centrum stavebního inženýrství a.s. Prague. Building Engineering Center Prāgas, Prāgas laboratorijā. Pražská 16, 102 21 Prague 10, Čehijas Republikā
- Pārbaužu protokoli Nr. U2.006.0-02a/09; Nr. M-090/09, izdoti Forschungsinstitut fur Warmeschutz e.V. Munchen, Lochhamer Schlag 4, D – 82166 Grafelfing, Vācija.

Deklarācija derīgums: Šī deklarācija ir derīga vienu gadu no izdošanas dienas.

Nav derīgs bez SIA Rockwool pavadzīmes un zīmoga.

„ROCKWOOL“ SIA
Tirdzniecības vadītājs



Māris Želvis