

PLĀKŠŅU JUMTA IZOLĀCIJA

DACHROCK 185

Īpaši cietas akmens vates plāksnes jumtiem

Izstrādājuma apraksts: „Dachrock 185” īpaši cietās plāksnes tiek ražotas no siltumu un skaņu izolējošas, uguns izplatīšanas neveicinošas un mitrumu un ūdeni neuzsūcošas akmens vates.

Izstrādājuma izmantošana: „Dachrock 185” plāksnes tiek lietotas jumtu siltumizolācijai kā siltumizolācijas vienkārta klājums vai daudzkārtu klājuma virsējais slānis. „Dachrock 185” plāksnes ir stabila jumta membrānas vai citādas ruļļveida jumta seguma pamatne.

Izstrādājuma kods:

MW-EN13162-T4-CS(10)80-TR15-PL(5)700-WS-MU1



Izstrādājuma izmēri

Garums, mm		2000
Platums, mm		1200
Biezums, mm		20
Skaitis paletē	m ²	144,00
	plāksnes	60

Tehniskie dati

Rādītāja nosaukums	Marķējums	Vērtība	Mērvienība	Standarts
Vidējais blīvums	ρ	~ 185	kg/m ³	LST EN 1602
Deklarētā siltumvadītspēja	λ_D	0,042	W/(m·K)	LST EN 12667
Biezuma novirzes klase	T	T4	-	LST EN 13162
Spiedes slodze līdz 10% deformācijai	CS (10)	≥ 80	kPa	LVS EN 826
Stiepes stiprība perpendikulāri frontālai virsmai	TR	≥ 15	kPa	LST EN 1607
Punkta slodze	PL (5)	≥ 700	N	LST EN 12430
Ūdens absorbcija:	īslaicīga	WS	kg/m ²	LST EN 1609
	ilglaicīga	WL (P)		LST EN 12087
Ūdens tvaika caurlaidība	μ	1	-	LST EN 12086
Ugunsdrošības klasifikācija	Eiropklase	A1	-	LST EN 13501-1

Piezīmes: Plāksnes tiek stiprinātas mehāniski ar dībeļiem. Precīzs dībeļu skaits ir jāaprēķina. Jumta ierīkošanas un uzraudzīšanas laikā vienmēr ieteicams ierīkot takas staigāšanai vai vietas materiālu uzglabāšanai.

Visu informāciju par „Rockwool” akmens vates izstrādājumiem atradīsiet www.rockwool.lv



Garantēts, ka izstrādājumi ir ražoti atbilstoši Eiropas minerālvates standartam



„Rockwool” kvalitātes kontroles sistēma, atbilstoši ISO 9001 standartam

ROCKWOOL®
UGUNSDROŠĀ IZOLĀCIJA

„Rockwool” SIA, Ropažu iela 10, Rīga, LV-1039, Tālr.: 6703 2585, Fakss: 6703 2586, E-pasts: office@rockwool.lv

„Rockwool” patur tiesības veikt produkcijas izmaiņas, līdz ar to var mainīties tehniskie apraksti.